

STAUF

seit 1828

STAUF D 6

Disperzné lepidlo pre podlahové krytiny

Číslo produktu	141180
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> Všestranné použitie Vysoká rozmerová stabilita Rýchle tuhnutie
Vhodné pre nasledujúce typy podláh	<ul style="list-style-type: none"> Všívajú koberec, s latexovým poťahom, penovým alebo syntetickým dvojitém podkladom Všívajú koberec s flísovým podkladom CV krytiny Homogénne / heterogénne PVC, s penovým PVC podkladom Kremeň-vinylové dlaždice
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> Podlahy zo síranu vápenatého Zdvojené podlahy Drevené dosky, drevotrieškové dosky Nivelačné hmoty STAUF Drevotrieška (P4 až P7), OSB dosky (OSB/2 až OSB/4) Homogénne sadrokartónové dosky Cementové podlahy
Vhodné nivelačné hmoty	<ul style="list-style-type: none"> STAUF XP 20 STAUF GS STAUF GS-Stand STAUF GS Basic STAUF FZ STAUF XP 10 STAUF RM STAUF SSP RAPID
Vhodné podložky	Iba na vyžiadanie
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> Odolný proti starnutiu Vhodné pre podlahové vykurovacie systémy Bez rozpúšťadiel Vhodné pre kolieskové otočné stoličky podľa DIN EN 12529
Farba	Krémová
Spotreba na m ²	<ul style="list-style-type: none"> 325 g so zubovou stierkou STAUF č. 1 400 g so zubovou stierkou STAUF č. 2
Doba spracovateľnosti	Približne 5–20 minút pri 20 °C
Doba odvetrania	5–15 minút
Pochôdnosť	Po približne 24 hodinách
Klimatické podmienky v miestnosti pri práci	Minimálne 18 °C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, odporúčaná max. 65 %
DIBT	Z-155.20-303
Požiadavky na dopravu	<ul style="list-style-type: none"> Nesmie premrznúť Sucho

Požiadavky na skladovanie	<ul style="list-style-type: none"> • Nesmie premrznúť • Sucho • Chlad
Skladovateľnosť	9 mesiacov
GIS kód	D1
EMI kód	EC1 plus
Dostupné balenie	15 kg plastový kýblik

PREHLIADKA PODKLADU

Pred začatím prác musí byť podklad skontrolovaný podľa normy DIN 18365 alebo podľa príslušných národných noriem (napr. BS 5325). Podklad musí byť odolný voči tlaku a ťahu, bez trhlín, musí mať dostatočnú povrchovú pevnosť, musí byť trvale suchý, rovný, čistý a nesmie obsahovať znečisťujúce látky, ktoré by bránili príľnutiu, zvyšky lepidla a pod. Ďalej je potrebné skontrolovať pórovitosť a priľnavosť povrchu. Skontrolujte tiež obsah vlhkosti v podklade, jeho absorpčné vlastnosti, teplotu v miestnosti, vlhkosť vzduchu a teplotu podkladu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Je treba zaistiť, aby bola vykonaná dôkladná príprava podkladu. Podlahy musia byť čisté, musia mať dostatočnú povrchovú pevnosť, musia byť rovné, trvalo suché a nesmú sa na nich vyskytovať trhliny. V závislosti od typu a stavu podkladu sa vykoná mechanická úprava podkladu (zametenie, vysávanie, mechanické brúsenie, pieskovanie, frézovanie, otryskanie). Trhliny a škáry, s výnimkou dilatačných a iných konštrukčných škár, musia byť pevne uzavreté pomocou opravnej živice a podlahových spôn STAUF. Dutiny a nerovnosti je nutné zaplniť opravnou a vyrovnávacou hmotou STAUF.

Pred položením krytiny je bežne potrebné, aby bol riadne pripravený podklad vyrovnaný vhodnou nivelačnou hmotou STAUF. Po vyrovnaní podkladu už neaplikujte základný náter (penetráciu).

SPRACOVANIE

Pri pokládke krytiny vždy postupujte podľa inštrukcií výrobcu. Lepidlá na podklad nanášajte vhodným nástrojom, dbajte na to, aby lepidlo netvorilo mláky a bolo nanesené rovnomerne. Po odvetraní a potom, čo lepidlo spriehľadní, položte počas doby spracovania krytinu a pevne ju pritlačte alebo prihľadte. Najmä pri pokládke pružných podlahových krytín s fleecovou alebo podobnou podložkou sa skracaie doba odvetrania a doba spracovateľnosti. Zaisťte úplné navlhčenie rubovej strany podkladu. Nechajte odpočinúť 15 - 30 minút a potom krytinu dôkladne prihľadte alebo uvalcujte. Prípadné nadvihnuté okraje krytiny znovu prihľadte v priebehu 60 minút.

POCHÔDZNOSŤ

Zaťažiteľ je možné po 24 hodinách. Škáry spojte najskôr po 48 hodinách.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyššie uvedené pokyny sú založené na skúškach našich najnovších produktov a materiálov a sú svojou povahou iba odporúčaniami, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad skutočnou kvalitou vykonanej práce, použitými materiálmi a pracovnými podmienkami. Ako také nepredstavujú žiadnu priamo ani nepriamo vyjadrenú záruku. To isté platí pre naše obchodné a technické konzultačné služby, ktoré poskytujeme úplne zadarmo a nezáväzne. Preto veľmi odporúčame pred vlastnou prácou vykonanie

skúšok priamo v mieste pokládky, aby tak bolo možné posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľaný účel. Vydáním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce technické informácie (technické listy, inštalачné odporúčania a ďalšie súvisiace informácie) platnosť.